

DNS® premium

La carta da ufficio è molto più di una semplice carta che utilizzi nel tuo ufficio. È uno strumento che comunica l'identità aziendale, conferisce un tocco di professionalità alle presentazioni, crea uno stile definito negli inviti ai clienti e assicura un forte impatto con accattivanti direct mailing. Ti aiuta a eseguire meglio i lavori.

Il nostro portafoglio di carte da ufficio offre un'ampia gamma di gradi di bianco, texture, grammature e carte riciclate per tutte le tue applicazioni d'ufficio. Le carte da ufficio Mondì sono state progettate appositamente per le diverse necessità di un ufficio moderno, così da ottenere risultati ottimali con fotocopiatrici, stampanti laser e a getto d'inchiostro. Perfezioniamo in continuazione le nostre carte da ufficio, in funzione delle ultime tecnologie di stampa, per consentirti di ottenere sempre i migliori risultati nel tuo ufficio, in casa come in una grande impresa. Scopri cosa può offrirti il nostro portafoglio di carte da ufficio per realizzare relazioni annuali, presentazioni, inviti, carta intestata e corrispondenza generale di tutti i giorni.



Certificati



Altri certificati

EU Ecolabel, FSC™, PEFC, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, ECF, Green Range, ISO 45001, REACH, Free of Heavy Metals, DIN 12281

Specifica tecnica

Nome parametro	Unità	Codice ISO	60	70	80 ¹	80 ²	90 ³	90 ⁴	100	120	135	160	200 ⁵	200 ⁶	250
Grammatura	g/m ²	ISO 536	60 ± 2,5	70 ± 2,5	80 ± 3,0	80 ± 3,0	90 ± 3,5	90 ± 3,5	100 ± 4,0	120 ± 4,0	135 ± 4,0	160 ± 6,0	200 ± 6,0	200 ± 6,0	250 ± 6,0
Spessore	µm	ISO 534	85 ± 4	96 ± 3	107 ± 3	108 ± 3	119 ± 3	118 ± 3	131 ± 4	153 ± 4	173 ± 4	202 ± 5	252 ± 6	252 ± 6	315 ± 7
Ruvidezza Bendsten	ml/min	ISO 8791-2	200 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50
Opacità	%	ISO 2471	87,0 ± 1	91,0 ± 1	94,0 ± 1	94,0 ± 1	95,0 ± 1	95,0 ± 1	96,0 ± 1	97,5 ± 1	98,0 ± 1	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0
Umidità assoluta	%	ISO 287	4,6	4,6/5,2 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,0/5,2 ± 0,5	5,0/5,2 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,0/5,2 ± 0,5	5,5 ± 0,6	5,2 ± 0,5	5,5 ± 0,6
Luminosità UV	%	ISO 2470	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0
Punto di bianco CIE	%	ISO 11475	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0

Nome parametro	Unità	Codice ISO	300 ⁷	300 ⁸	350	400
Grammatura	g/m ²	ISO 536	300 ± 8,0	300 ± 8,0	350 ± 11,0	400 ± 12,0
Spessore	µm	ISO 534	378 ± 8	378 ± 8	473 ± 9	548 ± 10
Ruvidezza Bendsten	ml/min	ISO 8791-2	150 ± 50	150 ± 50	200 ± 50	200 ± 50
Opacità	%	ISO 2471	100,0	100,0	100,0	100,0
Umidità assoluta	%	ISO 287	5,5 ± 0,6	5,2 ± 0,5	6,5 ± 0,5	6,5 ± 0,5
Luminosità UV	%	ISO 2470	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0
Punto di bianco CIE	%	ISO 11475	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0

¹ A3,A4 | ² Folio,SRA3 | ³ A3,A4 | ⁴ Folio,SRA3 | ⁵ A3,A4 | ⁶ Folio,SRA3 | ⁷ A3,A4 | ⁸ Folio,SRA3 |

Processi di produzione certificati secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. L'incertezza di misurazione standard tra laboratori non è incorporata. Il prodotto soddisfa i requisiti della norma EN 12281 per la carta per fotocopiatrici per processi di formazione di immagini con toner a secco e i requisiti della norma ISO 20494 per la stabilità della carta. Processi di produzione certificati secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. L'incertezza di misurazione standard tra laboratori non è incorporata.

SIGNIFICATO DEI VALORI: 2 SIGMA