

Planatol FF

Adesivo in dispersione acquosa, privo di ftalati

Applicazione tipica

Incollaggio in testa o in blocco di set di moduli realizzati con carte normali. Le colle applicate con questo adesivo si asciugano in modo completamente flessibile. La resistenza allo strappo della pellicola adesiva è inferiore alla forza adesiva sui bordi dei fogli, il che garantisce una facile separazione manuale dei set senza che questi si stacchino.

Dati Tecnici

Valori di Specifica

| | |
|--|--------------------|
| Contenuto solido (DIN 53 189) | 50,0 +/- 2% |
| Viscosità * (Rheostress 6000, ISO 3219, 20°C) | 3.000 – 3.500 mPas |
| Valore di pH (DIN 53 785) | 6 – 8 |

* alla data di Produzione

Caratteristiche tecniche tipiche

| | |
|--------------------|--|
| Colore del film | trasparente |
| Proprietà adesivo | elastico, non appiccicoso dopo l'asciugatura |
| Resistenza al gelo | no |

Formato di consegna/contenitore

Cartone da 9 barattoli, latta da 5,5 Kg, fusto da 30 Kg, altri su richiesta

Istruzioni generali di Applicazione

Elaborazione

I set ordinati e tagliati lungo il bordo da incollare devono essere sistemati in blocchi uniformi, impilati e fermati con pesi, oppure, se possibile, inseriti in un apparecchio per incollatura.

Il peso dei pali o dei dispositivi di serraggio deve essere sufficientemente forte da evitare spazi vuoti tra i set, per evitare un'eccessiva penetrazione della dispersione.

Planatol FF è pronto all'uso. Mescolare accuratamente l'adesivo prima dell'uso e applicarlo non diluito. Applicare l'adesivo in modo sottile con un pennello morbido, piatto o rotondo, procedendo in ogni caso dal centro della pila verso l'esterno, con una pennellata orizzontale.

Dopo la completa asciugatura (circa 2 ore), i blocchi o i singoli set possono essere separati con un coltello separatore (ad es. coltello separatore PLANAX). I set possono essere facilmente rimossi a mano ripiegando il set sul bordo adesivo (afferrare il set come un blocco).

Immagazzinaggio

Massimo periodo di lavorazione

6 Mesi

Dopo la consegna della spedizione, il prodotto può essere consumato durante il periodo qui sopra indicato, a condizione che sia conservato correttamente, imballato in contenitori sigillati in fabbrica in un luogo asciutto, a temperature comprese tra 15 e 25°C. Planatol non fornisce alcuna garanzia nel caso in cui il prodotto venga utilizzato dopo la data di scadenza del periodo di lavorazione indicato.

Pulizia

I pennelli e le attrezzature devono essere puliti immediatamente dopo l'uso con acqua tiepida.

Alla Vostra attenzione:

I valori di specifica indicati sono validi per i prodotti al momento della consegna franco fabbrica di Rohrdorf. In caso di dubbio si esamineranno i campioni di stoccaggio di Planatol come unico riferimento. Planatol garantisce solo il rispetto dei valori di specifica come indicato nella scheda tecnica. Inoltre le assicurazioni, anche fornite oralmente, non sono garantite.

È obbligatorio un autotest o un test dell'adesivo in relazione allo scopo di applicazione da parte del cliente, in particolare è obbligatorio testare le condizioni di produzione/substrati presso il cliente. Le raccomandazioni di Planatol si basano sull'esperienza e non sono vincolanti.

Le indicazioni riportate su questa scheda tecnica non presentano alcuna garanzia di caratteristica ai sensi della vigente giurisdizione del Tribunale Federale e non sono pertanto vincolanti. Si prega in ogni caso di contattare autonomamente il collaboratore responsabile della Planatol per ricevere la versione aggiornata di questa scheda tecnica o per ulteriori informazioni sull'idoneità rispetto alle direttive FDA, BfR o UE.

Per informazioni relative alla sicurezza del prodotto si prega di consultare la scheda di sicurezza del materiale