

Manifesto

Grammatura	ISO 536	g/m ²	80
Spessore	ISO 534	µm	102
Volume	ISO 534	cm ² /g	1,28
Ruvidezza	ISO 8791-2	ml/min	280
Umidità	ISO 287	%	5,5
Codice di riciclo		PAP	22

