


# Otello

<b>Grammatura</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	170	250	300	350	390	450
<b>Spessore</b>	ISO 534	μm	216	305	365	430	465	525
<b>Lunghezza rottura DL</b>	ISO 1924	km	5,0	4,4	4,4	4,1	4,0	3,6
<b>Lunghezza rottura DT</b>	ISO 1924	km	2,8	2,3	2,3	2,2	2,1	1,8
<b>Rigidità Long.</b>	ISO 2493	mN	56	190	220	340	400	-
<b>Rigidità Trasv.</b>	ISO 2493	mN	28	95	105	180	220	-
<b>Assorbimento d'acqua Cobb60 (tela)</b>	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	25	25	25	25	25	46
<b>Assorbimento d'acqua Cobb60 (ballerino)</b>	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	24	24	24	24	24	25
<b>Codice di riciclo</b>		PAP	22	21	21	21	21	21