

Index Board

Grammatura	ISO 536	g/m ²	140	170	250
Spessore	ISO 534	µm	160	198	290
Lunghezza rottura DL	ISO 1924	km	4,5	4,3	3,9
Lunghezza rottura DT	ISO 1924	km	2,4	2,3	2,1
Rigidità Long.	ISO 2493	mN	19	34	95
Rigidità Trasv.	ISO 2493	mN	9	16	45
Codice di riciclo		PAP	22	22	21



Il marchio della
gestione forestale
responsabile