

Strato argento

Grammatura	ISO 536	g/m ²	250
Spessore	ISO 534	µm	293
Volume	ISO 534	cm ³ /g	1,2
Umidità	ISO 287	%	5
Rigidità L&W	ISO 2493	mN 15°/50 mm	140/70
Codice di riciclo		PAP	21



Il marchio della
gestione forestale
responsabile