

Eurocalco CF

Descrizione:

Carta patinata rivestita sul lato superiore con un rivestimento di argilla attivata.

Colori disponibili: bianco, giallo, blu, rosa e verde.

Applicazioni:

Formulari, Fatture

Metodi di stampa:

Offset

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Eurocalco CF

Specifiche tecniche

| Proprietà | Standard | Unità | Tolleranza | 57 | 60 | 75 | 80 | 90 | 130 | 173 |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grammatura | ISO 536 | g/m ² | ±4% | 57 | 60 | 75 | 80 | 90 | 130 | 173 |
| Spessore | ISO 534 | µm | g≤130±4 g≥130±10 | 65 | 68 | 85 | 97 | 110 | 152 | 202 |
| Opacità | ISO 2471 | % | ±4 | 80 | 81 | 84 | 88 | 91 | 93 | 97 |
| Umidità relativa | TAPPI OM -89 | T502 % | ±5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Imbarcamento | TAPPI UM-85 | T427 mm | (4.0)-0.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| Punto di bianco D65/10° | ISO 11475 | ° CIE | ±6 | 118 | 118 | 118 | 113 | 113 | 124 | 124 |

GARANZIE:

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2025