

Picasso

Grammatura <i>Tolleranza</i>	ISO 536	g/m ²	95	120 ±6%	145 ±6,5%	260 ±7%	320 ±7%
Spessore <i>Tolleranza</i>	ISO 534	µm	137	172 ±6,5%	208 ±7%	375 ±7,5%	464 ±7,5%
Luminosità UV	ISO 2470	%	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Opacità	ISO 534	%	90	92	94	-	-
Lunghezza rottura DL	ISO 1924	km	5,4	5,2	5,2	4,5	-
Lunghezza rottura DT	ISO 1924	km	2,9	2,8	2,8	2,4	-
Rigidità Long.	ISO 2493	mN	8,5	20	29	165	300
Rigidità Trasv.	ISO 2493	mN	4,3	10	14	76	145
Codice di riciclo		PAP	22	22	22	21	21

