



Scheda Tecnica

Kraft Avana Medio Beige

Impiego finale:

Kraft Avana Medio Beige è una carta kraft avana monolucida riciclata caratterizzata da buone resistenze meccaniche, eccellente pulizia superficiale e discreto grado di lucido. È idonea per la maggior parte degli impieghi nel settore dell'imballaggio.

Opzioni:

Kraft Avana Medio Beige può essere prodotto sia nella versione millerighe che nella versione monolucida senza righe

Grammature:

Kraft Avana Medio Beige è disponibile in grammature tra i 60-120 g/m².

Materiali:

Kraft Avana Medio Beige è realizzata con maceri selezionati

Approvazioni:

Kraft Avana Medio Beige **non** è idoneo per il contatto con gli alimenti secondo la normativa italiana DM 21.03.1973 e successivi aggiornamenti.

Certificazioni:

La produzione di Kraft Avana Medio Beige può essere certificata secondo la catena di custodia FSC

Proprietà		Metodo di prova		Valori tipici		
Grammatura	g/m ²	ISO 536		60	80	100
Spessore	µm	ISO 534		100	120	150
Resistenza alla trazione	kN/m	ISO 1924-3	MD CD	3,6 1,7	4,85 2,26	6,0 2,8
Indice di resistenza alla trazione	kN.m/kg	ISO 1924-3	MD CD	60,6 28,3	60,6 28,3	60,6 28,3
Resistenza alla lacerazione	mN	ISO 1974	MD CD	528 708	704 944	880 1180
Resistenza allo scoppio	kPa	ISO 2758		161	215	269
Permeabilità all'aria (Gurley)	s	ISO 5636-5		25	25	25
Indice di scoppio	kPa.m ² /g	ISO 2758		2,69	2,69	2,69
Cobb-60" lato lucido	g/m ²	ISO 535		30	30	30
Umidità della carta	%	ISO 287		6,5	6,5	6,5

La tabella qui sopra mostra i valori tipici per alcune grammature. La tolleranza è del ± 7% sui valori tecnico, del 10% sul COBB e del 20% sul valore di permeabilità all'aria.

Condizioni di prova: ISO 554 - 1976 (23 ± 1 °C / 50 ± 2 %)

MD= Direzione Macchina CD= Direzione Trasversale
Indice di collatura della carta Cobb-60" ES min.21